

特許の名称	発明者	出願番号 (出願年月日)	公開番号 (公開年月日)	登録番号 (登録年月日)	実施許諾
面塗り材の製造方法	石井信義 他	2005-169814 (H17.6.9)	2006-342596 (H18.12.21)	3928007 (H19.3.16)	
<p><b>【要約】</b></p> <p><b>【課題】</b> 仕上がりを向上させた面塗り材及びこの面塗り材を用いた成型体を提供すること。</p> <p><b>【解決手段】</b> 本発明では、木竹材を破碎した木竹粉と接着剤と溶剤とを含有する面塗り材において、接着剤の含有重量比率を10%以下としたことに特徴を有する。また、前記木竹粉として木竹材を破碎した後に所定範囲のサイズに分粒した木竹粒子を用いた点、前記接着剤として水溶性の接着剤を用い、前記溶剤として水を用いた点、前記木竹粉の原料となる木竹材と同一又は異なる種類の木竹材から抽出した木竹材エキスを添加した点、前記木竹粉と溶剤とを混合した後に前記接着剤を混合した点、前記木竹粉を前記接着剤及び溶剤に混合する前に殺菌消毒した点にも特徴を有する。</p>					